

スパッター付着防止剤

Y・S・B液 3型

(SUS・SS・AL 材その他全金属用)

主成分 : ケイ酸塩
無機炭酸塩 他
外 観 : 淡黄色液体

荷姿 : 5kg 20kg

特 徴

1. 耐熱性が高く、溶接の多層盛に適しています。
2. アーク溶接時、グロホール、ピンホール等の不完全溶接が発生しません。
3. スパッター及び残存皮膜は布で拭くか水で流すだけで簡単に除去できます。
4. あらゆる金属の溶接に使用することが出来ます。

使用方法

1. 刷毛塗り後、水分が蒸発してから溶接を行ってください。
2. スパッター、残存皮膜は布で拭くか水洗いしてください。
3. 酸洗、塗装を行う場合は、必ず除去してから行ってください。
4. 水分が蒸発し、濃度が高くなったら水を適量入れ、攪拌してご使用ください。

◎標準使用 塗膜厚 6ミクロン 適正塗布量 20m²/kg



5kg



20kg

発売元

富士技研工業株式会社

埼玉県戸田市氷川町 3-13-2

TEL 048-434-6401/FAX 048-434-6401

販 売 店